

# MOBIHEL®

... for the cars we love

## PE PUTTY FINE

Fina poliesterska masa za izravnavanje s dva sastojka za izravnavanje manjih nepravilnosti nakon nanošenja brtvila (rupe, ogrebotine itd.) uvijek se nanosi samo na prikladno pripremljeno punilo



PODATCI PAKIRANJA


Pakiranje  
12 x 1.0 kg

Index:  
40786902

HIGIJENA & OSOBNA  
ZAŠTITA



TEHNIČKE  
KARAKTERISTIKE

	MOBIHEL PE PUTTY FINE	HARDENER
Boja:	Siva	Crvena
Vrsta proizvoda:	Poliesterska smola	Peroksid
Gustoća:	1,799 kg/l	1,2 kg/l
	2004/42/II B(b) (250) 170 EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (b)), koja je pripremljena za aplikaciju je 250 g/l. VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 170 g/l.	

PODLOGA

Uvijek se nanosi na predhodno lakirani predlak.

PRIPREMA  
PROIZVODA/MIJEŠANJE



Omjer miješanja  
težinski:

100 g MOBIHEL PE PUTTY FINE  
2 g BP HARDENER



Pot life mješavine pri 20°C:

7 - 10min/20°C



Dobro promiješaj:

APLIKACIJA



Nanošenje:

SUŠENJE



Vrijeme sušenja pri 20°C:

20 – 30 min



Vrijeme sušenja sa IR  
(infra crvena - kratki valovi):

5 min  
Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm

BRUŠENJE



Suho brušenje:

P360 – P400



Mokro brušenje:

P600 – P800

DALJNJA OBRADA



Daljnja obrada:

Svi 2K predlakovi iz MOBIHEL programa  
Sve pokrivne boje iz MOBIHEL programa

ROK UPOTREBE



Rok upotrebe:

18 mjeseci

PREVIDNOSTNI STAVKI

Prije uporabe pribaviti posebne upute. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Ne udisati prašinu/ dim/ plin/ maglu/ aerosol. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO<sub>2</sub>.  
Proizvod sadrži organska otapala

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Version: 09 -17