

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

PE PUTTY WITH GLASSFIBRES

Gruba poliesterska masa za izravnavanje s dva sastojka za izravnavanje većih nepravilnosti i malih rupica od hrđe (do 1 cm²) na čeličnom limu. Kod brušenja ovog kita može se dogoditi da se vlakna drva podignu, zato je obavezno potrebno nakon brušenja primijeniti tanak sloj MOBIHEL PE putty kako bi dobili glatku površinu.



PODATCI PAKIRANJA

Pakiranje
12 x 0.5 kg
12 x 1.0 kg

Index:
41675701
41675702

HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	MOBIHEL PE PUTTY WITH GLASSFIBRES	HARDENER
--	-----------------------------------	----------

Boja:	Siva	Crvena
--------------	------	--------

Vrsta proizvoda:	Poliesterska smola	Peroksid
-------------------------	--------------------	----------

Gustoća:	1,741 kg/l	1,2 kg/l
-----------------	------------	----------



2004/42/II B(b) (250) 170
EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (b)), koja je pripremljena za aplikaciju je 250 g/l.
VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 170 g/l.

PODLOGA

Čelični lim
Ostali poliesterski kitovi
Staro lakiranje

PRIPREMA PODLOGE

Prije upotrebe potrebno je površinu temeljito obrusiti i očistiti sa MOBIHEL ATISILIKONSKIM ČISTAČEM.
Poliesterski proizvodi moraju biti zaštićeni s 2K punlom, kako bi spriječili pronicanje peroksida u pokrivni premaz..

PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE



Omjer miješanja težinski:

100 g MOBIHEL PE PUTTY WITH GLASSFIBRES
2 g BP HARDENER



Pot life mješavine pri 20°C:

7 - 11 min/20°C



Dobro promiješaj:

APLIKACIJA



Nanošenje:

SUŠENJE



Vrijeme sušenja pri 20°C:

20 – 30 min



Vrijeme sušenja sa IR (infra crvena - kratki valovi):

5 min
Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm

BRUŠENJE



Suho brušenje:

Grubo brušenje: P80 → P120
Fino brušenje: P150 → P180 → P220



Nanošenje:

MOBIHEL PE PUTTY

DALJNJA OBRADA



Daljnja obrada:

Svi 2K predlakovi iz MOBIHEL programa

ROK UPOTREBE



Rok upotrebe:

18 mjeseci

PREVIDNOSTNI STAVKI

Prije uporabe pribaviti posebne upute. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Ne udisati prašinu/ dim/ plin/ maglu/ aerosol. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO₂.
Proizvod sadrži organska otapala

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!