

# MOBIHEL®

... for the cars we love

## 2K 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH

Bezbojni premaz koji pruža jako dobar izgled i svojstva sjaja.  
Kompatibilan s osnovnim premazima na osnovi otapala i na osnovi vode.

- Dobra svojstva
- Odlična vertikalna stabilnost
- Visoka razina sjaja



## PODATCI PAKIRANJA

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
6 X 0,5 L	47155201
6 x 1.0 l	47155202
4 X 5.0 l	47155204

### MOBIHEL 2K HARDENER 1100

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
6 x 0.25 l	41672291
6 x 0.5 l	41672261
6 x 1.0 l	41672222
4 x 2.5 l	41672203
4 x 5.0 l	41672214



### MOBIHEL 2K HARDENER 1300

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
6 x 0.5 l	41672661
6 x 1.0 l	41672602

### MOBIHEL 2K HARDENER 1500

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
6 x 0.5 l	41672701
6 x 1.0 l	41672702
4 x 5.0 l	41672714



### MOBIHEL 2K THINNER 2100

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
12 x 0.5 l	41672151
4 x 5.0 l	41672114



### MOBIHEL 2K THINNER 2300

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
12 x 0.5 l	41672351
12 x 1.0 l	41672302
4 x 5.0 l	41672314

### MOBIHEL 2K THINNER 2500

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
12 x 0.5 l	41672951
4 x 5.0 l	41672914

## PRIPADAJUĆI PROIZVODI

## HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

<b>Boja:</b>	Bezbojan
<b>Vrsta proizvoda:</b>	Akrilna smola
<b>Gustoća:</b>	0,973 g/l



2004/42/II B(e) (840) 470  
EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (e)), koja je pripremljena za aplikaciju je 840 g/l.  
VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 470 g/l.



2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%


## PODLOGA

MOBIHEL BASE  
MOBIHEL HYDRO BASE


## PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE




Omjer miješanja  
volumski:



2 djela MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT anti scratch  
1 dio MOBIHEL 2K HARDENER 1300  
10% MOBIHEL 2K THINNER 2300



2 djela MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT anti scratch  
1 dio MOBIHEL 2K HARDENER 1100  
10% MOBIHEL 2K THINNER 2100



2 djela MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT anti scratch  
1 dio MOBIHEL 2K HARDENER 1500  
10% MOBIHEL 2K THINNER 2500



Omjer miješanja  
težinski:

100 g MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT anti scratch  
51 g MOBIHEL HARDENER 1100 ili 1300 ili  
1500  
14 g MOBIHEL 2K THINNER 2100



Pot life mješavine pri 20°C:

2h



Radna viskoznost:


18 s  
DIN 53211  $\Phi$  4mm/ 20°C

## APLIKACIJA



Aplikacija pištoljem za špricanje::

1,2 – 1,3 mm  
2 – 2,5 bar RP  
2 puna nanosa = ca.60  $\mu$ m



Odzračivanje između slojeva:

5 - 10 min/20°C

**ZAPAMTITE:** Isparavanje prije sušenja:

u slučaju da kabina za prskanje nema automatsko isparavanje, potrebno je isparavati 10 minuta prije sušenja u pećnici

## SUŠENJE



Vrijeme sušenja pri 20°C:

16 h

Vrijeme sušenja pri 60°C:

30 min ( Temperatura objekta))



Vrijeme sušenja sa IR  
(infra crvena - kratki valovi):

8 – 12 min  
Udaljenost od objekta: : 70 - 80 cm

## ROK UPOTREBE



Rok upotrebe:

5 godine



## STAVKE UPOZORENJA

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Ne udisati prašinu/ dim/ plin/ maglu/ aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/ pomoć liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Proizvod sadrži organska otapala.

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Version: 09 - 17

