



**MOBIHEL**<sup>®</sup>  
Advanced Car Refinishing



## TEHNIČKE INFORMACIJE

# MOBIHEL 2K 2:1 bezbojni lak anti scratch

**Namjena:** Za popravak osebnih automobila, završno lakiranje karoserija autobusa, kamiona i drugih metalnih predmeta.

**Podloga:** - MOBIHEL Bazni emajl metalik  
- MOBIHEL Baza

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPORABU!**



# MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



	<b>MOBIHEL 2K utvrđivač 8800 ili 1100</b> za T aplikacije od 18-27 °C ili <b>MOBIHEL 2K utvrđivač 1300</b> za T aplikacije od 27-35 °C ili <b>MOBIHEL 2K utvrđivač 1500</b> za T aplikacije od 5-18 °C Zapreminsko miješanje Pot life = 2 h/20 °C
	cca.18 sek. DIN 53211 Φ4 /20 °C <b>MOBIHEL 2K razrjeđivač 2100 (cca.10%)</b> za T aplikacije od 18-27 °C <b>MOBIHEL 2K razrjeđivač 2300 (cca.10%)</b> za T aplikacije od 27-35 °C <b>MOBIHEL 2K razrjeđivač 2500 (cca.10%)</b> za T aplikacije od 5-18 °C
	1,3–1,4 mm 2–4 bara (ovisno o vrsti pištolja) 2x = cca. 60 µm
	između slojeva: 5-10 minuta 20 °C prije sušenja u peći: 10-15 minuta/20°C
	20°C = 16 sati 60°C = 30 minuta (temperatura objekta)
	8 – 12 min. kratki valovi
	Granična je EU vrijednost VOC za ovu vrstu proizvoda (kategorija II B (e)) pripravljenog za aplikaciju 840 g/l. VOC je ovog proizvoda pripravljenog za uporabu 580 g/l.
	2K materijali reagiraju s vlagom. Moramo paziti da sve posude i pribor budu apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlažnosti zraka većoj od 80%
	5 godine