



# MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



## TEHNIČKE INFORMACIJE

# MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktpriimer WINTER low VOC

**Namjena:** Kao temelj i predlak ujedno, za lakiranje karoserija automobila s dobrom antikorozijskom zaštitom. U kombinaciji sa MOBIHEL 2K utvrđivačem 750 W  
Mogućnost aplikacije već pri temperaturi 5 °C. Tijekom ljetnih mjeseci preporučujemo uporabu MOBIHEL 2K utvrđivača 700. Odlikuje se brzim zračnim sušenjem od 1,5 sat za sloj debljine 60 µm do 5 sati za sloj debljine 180 µm. Odlično se brusi, dobro zapunjava ogrebotine i odlična je podloga za sve vrste pokrivnih premaza.

**Podloga:** - izbrušen i očišćen čelični lim  
- izbrušen i očišćen stari lak  
- izbrušen i očišćen pocinčani lim  
- izbrušen kitani lim

**Nijansa:** siva

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPORABU!**



# MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



	<b>MOBIHEL Antisilikonsko sredstvo za čiščenje low VOC</b> <b>MOBIHEL HYDRO odmašivač</b>
	<b>MOBIHEL 2K utvrđivač 750 W (za T aplikacije 5-18 °C) ili</b> <b>MOBIHEL 2K utvrđivač 700 (za T aplikacije 18-27 °C)</b> 4:1 zapreminsko Pot life: 1 - 2h/20 °C
	23 – 27 sek. DIN 53211 $\Phi$ 4 mm/20 °C <b>MOBIHEL 2K razrjeđivač 2100 (10%)</b>
	1,6 – 2,0 mm 2-4 bara 1x = 60 $\mu$ m 3x = 180 $\mu$ m
	10 – 15 min. između slojeva 15 – 30 min. prije sušenja u peći
	<b>MOBIHEL 2K utvrđivač 750 W (5-18 °C)</b> <b>MOBIHEL 2K utvrđivač 700 (18-27 °C)</b> debljina 60 $\mu$ m = 1,5 sat debljina 180 $\mu$ m = 3–5 sati
	10–15 min.
	P 360–600
	P 600-1200
	<b>MOBIHEL PE kit fini (prema potrebi)</b> <b>Svi pokrivni emajli iz programa MOBIHEL</b>
	2K materijali reagiraju s vlagom. Moramo paziti da sve posude i pribor budu apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlažnosti zraka većoj od 80%.
	Granična je EU vrijednost VOC za ovu vrstu proizvoda (kategorija II B (c)) pripremljenog za aplikaciju 540 g/l. VOC je ovog proizvoda pripremljenog za uporabu 530 g/l



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,  
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •  
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •  
www.helios-mobihel.si



**MOBIHEL®**

**Advanced Car Refinishing**



18 mjeseci

7/2014



**Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,**  
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •  
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •  
www.helios-mobihel.si

3/3