

# MOBIHEL®

... for the cars we love

## 2K HS 2:1 CLEARCOAT DH LOW VOC

Prvoklasan prozorni premaz visokog sjaja za popravke osobnih vozila, završne slojeve na karoseriji automobila, autobusa, kamiona i drugih metalnih predmeta. Visoka elastičnost prevlake, izuzetno visoki kruti sastojci, odlična mehanička i kemijska otpornost pružaju dugotrajnu zaštitu za osnovni premaz. Proizvodu nije potrebno dodavati razrjeđivač kad je pomiješan s utvrđivačem te pruža vrlo jednostavno nanošenje i svojstva glatke prevlake.



## PODATCI PAKIRANJA

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
6 x 1.0 l	47770402
4 x 5.0 l	47770404

### MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
6 x 0.5 l	41958381
4 x 2.5 l	41958313



### MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
6 x 0.5 l	47774901
4 x 2.5 l	47774903

### MOBIHEL 2K HS HARDENER 4350

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
4 x 2.5 l	47843803

### MOBIHEL 2K HS HARDENER 4500

<b>Pakiranje:</b>	<b>Index:</b>
6 x 0.5 l	47088821
4 x 5.0 l	47088813

## PRIPADAJUĆI PROIZVODI

## HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

<b>Boja:</b>	Bezbojan
<b>Vrsta proizvoda:</b>	Akrilna smola
<b>Gustoća:</b>	0,977 g/l



2004/42/II B(d) (420) 415  
EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (d)), koja je pripremljena za aplikaciju je 420 g/l.  
VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 415 g/l.




2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

## PODLOGA


MOBIHEL BASE  
MOBIHEL HYDRO BASE




**Omjer miješanja volumski:**




2 djela MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT DH  
1 dio MOBIHEL 2K HARDENER 4350



2 djela MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT DH  
1 dio MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300



2 djela MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT DH  
1 dio MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100



2 djela MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT DH  
1 dio MOBIHEL 2K HS HARDENER 4500



**Omjer miješanja  
težinski:**

100 g MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT DH  
52 g MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100 ili 4300 ili  
4350 ili 4500



**Pot life mješavine pri 20°C:**

1,5h




**Radna viskoznost:**

15 s  
DIN 53211  $\phi$  4mm/ 20°C



**Aplikacija pištoljem za špricanje::**

1,2 – 1,3 mm  
2 – 2,5 bar RP  
2 puna nanosa = ca.60  $\mu$ m



**Odzračivanje između slojeva:**

**MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100**  
3 – 5 min./20°C između slojeva  
15 min. prije sušenja u komori

**MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300**  
3 – 5 min./20°C između slojeva  
15 min. prije sušenja u komori

**MOBIHEL 2K HS HARDENER 4500**  
1 - 2 min./20°C između slojeva  
5 min. prije sušenja u komori



**Vrijeme sušenja**

**MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100**  
Vrijeme sušenja pri 20°C: 16 h  
Vrijeme sušenja pri 60°C: 30 min.

**MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300**  
Vrijeme sušenja pri 20°C: 16 h  
Vrijeme sušenja pri 60°C: 35 min.

**MOBIHEL 2K HS HARDENER 4500**  
Vrijeme sušenja pri 20°C: 16 h  
Vrijeme sušenja pri 60°C: 20 min.



**Vrijeme sušenja sa IR  
(infra crvena - kratki valovi):**

10 – 15 min  
Udaljenost od objekta: : 70 - 80 cm



**Rok upotrebe:**

5 godine

APLIKACIJA

SUŠENJE

ROK UPOTREBE

## STAVKE UPOZORENJA

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Ne udisati prašinu/ dim/ plin/ maglu/ aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/ pomoć liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Proizvod sadrži organska otapala.

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Version: 09 - 17

