

MOBIHEL®

... for the cars we love

ANTIGRAVEL LOW VOC

Premaz s jednim sastojkom zasnovan na modificiranim gumama za zaštitu gredi i izbočenja iznad kotača od udara kamenja. Otporan je na sol, vlagu, ulje i benzin. Moguće je nanos pokrivnog premaza odmah nakon sušenja.



PODATCI PAKIRANJA**Pakiranje:**

6 x 1.0 kg
6 x 1.0 kg

Index:

47056102 – grey
47056202 - black

HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE****Boja:**

Bijela, i crna,

Vrsta proizvoda:

Sintetska smola bez bitumena, modificirana guma

Gustoća:

1,500 – 1,508 g/l



2004/42/II B(e) (840) 400

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (e)), koja je pripremljena za aplikaciju je 840 g/l.

VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 400 g/l.

PODLOGA

Čelični lim

PRIPREMA PODLOGE

Prije upotrebe potrebno je površinu temeljito obrusiti i očistiti sa MOBIHEL ATISILIKONSKIM ČISTAČEM. Poliesterski proizvodi moraju biti zaštićeni s 2K punlom, kako bi spriječili pronicanje peroksida u pokrivni premaz..

PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE**Potresanje:**


40x

APLIKACIJA**Aplikacija pištoljem za špricanje:**

3-4 bar
2 – 3 nanosa

**Temperatura aplikacije:**

Min.15°C

**Odzračivanje između slojeva:**

5 - 10 min/20°C

SUŠENJE**Vrijeme sušenja pri 20°C:**

60 – 90 min.

Vrijeme sušenja pri 60°C:

30 min.

ROK UPOTREBE**Rok upotrebe:**

2 godini

STAVKE UPOZORENJA

Prije uporabe pribaviti posebne upute. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. P260 - Ne udisati prašinu/ dim/ plin/ maglu/ aerosol. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO2. Proizvod sadrži organska otapala.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Version: 09-17

